

ARMONIA

Idropittura Traspirante

INTERNO

Idropittura traspirante per interno, dotata di buona copertura.
Ideale per la cantieristica

Tipo di supporto:

intonaci civili tradizionali o premiscelati, vecchi intonaci già tinteggiati e prefabbricati in CLS.

Preparazione:

tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento e nell'aspetto.

Su intonaci a scagliola si raccomanda di applicare una mano di isolante all'acqua ISOLACRIL Decora (vedi scheda tecnica).

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
Essiccazione:	SECCO AL TATTO: 2-3h SOVRAPPLICABILE: 5-6h
Diluizione:	Acqua max 30% in funzione dell'assorbimento del supporto
Aspetto:	Molto Opaco GLOSS < 1 a 85°
Massa volumica:	1,67 Kg/Litro +/- 0,05
pH:	8-8,5
Resa:	Con una mano: 9-10 m²/Litro secondo assorbimento del supporto



Confezioni: L15;L4

Colori disponibili:
BIANCO

Composizione:

Dispersione di cariche minerali selezionate, con aggiunta di additivi battericidi atti alla conservazione duratura del prodotto in resina vinilversatica in emulsione acquosa.

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Tipologia rifiuti:

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.
Secchio con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società



APPLICAZIONE

PENNELLO, RULLO,
APPARECCHIATURA A
SPRUZZO