

# DECK PRIMER

## FONDO PIGMENTATO ALL'ACQUA

Fondoancorante biancodotato di ottima resistenza agli alcali. Buon potere riempitivo e copertura grazie a cariche di granulometria massima 150 µm. Permette un buon consolidamento della parete grazie alla sua ottima penetrazione.

Ideale come primer per prodotti a spessore.

Rispondente ai requisiti del decreto italiano Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2022 sul rispetto dei CAM, Criteri Ambientali Minimi, per gli ambienti esterni.

### Tipo di supporto:

Intonaci vecchi, vecchie pitturazioni, opere murarie di ogni tipo, pannelli in CLS, fibrocemento.

Specifico per applicazione su Sistemi Decoklima con finiture acriliche.

### Preparazione:

Muri nuovi: attendere una stagionatura di almeno 4 settimane. Si consiglia di idrolavare le superfici in cemento armato per eliminare eventuali tracce di disarmanti.

Muri vecchi: tutti i supporti devono essere accuratamente spazzolati ed esenti da tracce di grasso. Le pitture vecchie in fase di distacco devono essere asportate. Su supporti particolarmente sfarinanti avere particolare cura nelle fasi di pulizia e idrolavare a fondo.

### DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
Essiccazione:	SECCO AL TATTO: 2-3h SOVRAPPLICABILE: 6 -8h
Diluizione:	Acqua massimo 10%
Aspetto:	Bianco
Granulometria:	Max 0,15 mm
Massa volumica:	1,55 kg/L +/- 0,03



DECORA SYSTEM 3.0



Confezioni:  
L15;L4

Colori disponibili:  
BIANCO e di tinte di cartella  
COLLEZIONE 2000

### Composizione:

Dispersione di cariche minerali selezionate dello spessore massimo di 150 micron e biossido di titanio, con aggiunta di biocidi a largo spettro, atti alla conservazione duratura del prodotto e alla prevenzione della formazione di alghe, funghi e muffe sulla parete, in legante acrilico.

### Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue:  
Non richiede etichettatura.

### Tipologia rifiuti:

Secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.  
Secchio con residui: speciali.

### Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

### Stabilità:

36 mesi nei contenitori originali in luogo fresco e asciutto.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società



APPLICAZIONE  
PENNELLO, RULLO

<b>Resa:</b>	Con una mano: 9-10 m <sup>2</sup> /Litro secondo assorbimento del supporto
<b>Requisiti C.A.M. (Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2022):</b>	Conforme secondo il punto 2.5.13(b)
<b>Reazione al fuoco (D.M. 26/06/84):</b>	Ininfluente perché pittura all'acqua non combustibile con spessore inferiore a 0,6 mm secchi