

RASOBEN F25GG

Malta Rasante Adesiva

RASOBEN F25GG, rasante in polvere, composto da leganti idraulici inerti selezionati, con spessori massimi di 0,7 mm, aggiunta di cemento Portland ad alta resistenza ed additivi chimici, le conferiscono ottime caratteristiche di impermeabilità sia all'acqua che all'anidride carbonica, resistenza ai solfati e ai cicli di gelo e di disgelo e di ottima adesione al supporto.



Confezioni: Kg. 25

Aspetto:
POLVERE BIANCA o GRIGIA

Impieghi:

- Rasatura da rifinire a spugna per Sistema a Cappotto DECOKLIMA certificazione EOTA 004. Finitura.
- Rasatura armata rinforzata con rete in fibra di vetro.
- Rasature di strutture in cemento armato ripristinate con malte antiritiro Rasoben M30TX o FB.
- Restauro di vecchie facciate.

Modo d'uso:

RASOBEN F25GG deve essere applicato su superfici pulite, consistenti, prive di grasso e di qualsiasi altra sostanza che possa pregiudicare l'adesione al supporto. Particolare attenzione deve essere prestata ai residui di disarmante che vanno rimossi completamente prima dell'applicazione.

Diluire il prodotto con 5-6 litri d'acqua a confezione da Kg 25 e amalgamare con trapano a bassigiri fino ad ottenere un impasto omogeneo.

Consumi

unavolta iniziata la presa non rimescolare materiali. Verificare l'integrità il prodotto aggiungendo acqua od altri della confezione prima dell'uso, non utilizzare in presenza di grumi ed impiegare tutto il materiale una volta aperto il contenitore. Non applicare su superfici assolate. Attendere la maturazione del prodotto per 15-21 giorni a seconda della stagione prima di applicare la finitura.

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Vedere scheda di sicurezza.

Condizioni ambientali:

T: min 5°C – max 35°C

Conservazione:

Teme l'umidità, conservare in luogo riparato ed asciutto.

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società.



APPLICAZIONE

TRAPANO, FRATTAZZO INOX, FRATTAZZO DI SPUGNA.

DATI TECNICI:

Massa volumica apparente della malta fresca UNI EN1015-6	1,68 g/cm ³ +/- 0,01
pH:	12 +/- 0,5
Granulometria:	0,7 mm
Diluizione:	Acqua, 5-6 Litri per confezione
Conducibilità Termica (UNI EN 1745:2005)	0,7 W/mK
Resistenza a Compressione (UNI EN 12190):	1gg 7gg 28gg >5,1 MPa >12,3 MPa >22 MPa
Resistenza a Flessione (UNI EN 12190):	1gg 7gg 28gg >1,3 MPa > 2,9 MPa >6,4 MPa

CARATTERISTICA	VALORE LIMITE PER MALTE GP SECONDO UNI EN 998-1	VALORE TIPICO
Massa volumica apparente allo stato secco UNI EN 1015-10	Valore dichiarato	1,515 Kg/m ³
Resistenza meccanica a compressione a 28gg UNI EN 1015-11	CS I (da 0,4 a 2,5) CS II (da 1,5 a 5,0) CS III (da 3,5 a 7,5) CS IV (≥6)	CS IV (≥6)
Adesione UNI EN 1015-12	Valore dichiarato e modo di rottura (FP)	> 0,8 N/mm ² - FP: A/B
Assorbimento d'acqua per capillarità UNI EN 1015-18	Valore dichiarato	W1
Coefficiente di permeabilità al vapor acqueo UNI EN 1015-19	Valore dichiarato	μ < 35
Valori di conducibilità termica λ _{10, dry, mat} UNI EN 1745	Valore medio da prospetto (P = 50%)	0,70 W/m*K
Classe di reazione al fuoco UNI EN 13501 - 1	Valore dichiarato	B-s1, d0
Durabilità	Valore dichiarato	NPD
Sostanze pericolose	Valore dichiarato	Vedi SDS