

CalceRustica

Rivestimento a Calce per Interno ALTATRASPIRABILITÀ

Finitura a spessore a base di prodotti naturali e grassello di calce, usato per decorazioni pregiate interne.

Il prodotto è marcato CE secondo la norma UNI EN 15824.

Tipo di supporto:

Cartongesso, intonaci civili tradizionali o premiscelati, scagliola, e prefabbricati in CLS.

Preparazione:

Tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento e nell'aspetto. Applicare una mano di fondo DECK FONDO MINERALI MEDIO.

Modo d'uso:

Stendere con frattazzo inox una o due mani di CalceRustica, a seconda dell'effetto desiderato, lasciando asciugare per almeno 12 ore tra l'eventuale prima e seconda mano. Terminata l'applicazione dell'ultima mano ripassare la superficie entro 20-30 min con frattazzo di spugna usato in modo circolare.

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
Essiccazione:	SECCO IN SUPERFICIE: 12h COMPLETAMENTE ASCIUTTO: 24-48h
Diluizione:	PRONTO USO
Resa:	Con una mano: 1,8 – 2,0 Kg/m ² Con due mani: 3,6 – 4,0 Kg/m ²
Aspetto (UNI EN 13300):	Materico, spessore max 1,0 mm
Massa volumica:	1,50 kg/L +/- 0,05
pH:	> 12
Grado di trasmissione del vapore acquoso (permeabilità al vapore) (UNI EN ISO 7783-2):	Classe permeabilità: V1 (alta), $\mu= 17$, Sd= 0,035 m
Grado di trasmissione dell'acqua liquida (permeabilità) (UNI EN 1062-3):	Classe W1 (alta)



Confezioni:

Kg 20; Kg 6

Colori disponibili:

BIANCO e di tinte di cartella colori
INTERIOR COLLECTION CALCE

Composizione:

Dispersione di prodotti naturali, marmi di Carrara di granulometrie selezionate e grassello di calce.

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: consultare la scheda di sicurezza.

Tipologia rifiuti:

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.
Secchio con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

360giorni neicontenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società



APPLICAZIONE

FRATTAZZO METALLICO,
FRATTAZZO IN