

CalceSabbia

Rivestimento a Calce per Interno ALTATRASPIRABILITÀ

Finitura a spessore a base di prodotti naturali e grassello di calce, usato per decorazioni pregiate interne.

Il prodotto è marcato CE secondo la norma UNI EN 15824.

Tipo di supporto:

Cartongesso, intonaci civili tradizionali o premiscelati, scagliola, e prefabbricati in CLS.

Preparazione:

Tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento e nell'aspetto. Applicare una mano di fondo DECK FONDO MINERALI FINE.

Modo d'uso:

Stendere con frattazzo inox una prima mano di CalceSabbia. Lasciare asciugare per almeno 12 ore e successivamente applicare una seconda mano sempre con frattazzo inox, ripassare la superficie entro 20-30 min con frattazzo di spugna usato in modo circolare. In fine, dopo 45-60 min, lamare con frattazzo inox pulito così da ottenere un effetto liscio e discontinuo.

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:

T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%

Essiccazione:

SECCO IN SUPERFICIE: 12h
COMPLETAMENTE ASCIUTTO: 24-48h

Diluizione:

PRONTO USO

Resa:

Con due mani: 2,0 – 2,2 Kg/m²

Aspetto (UNI EN 13300):

Materico, spessore max 0,6 mm

Massa volumica:

1,50 kg/L +/- 0,05

pH:

> 12

Grado di trasmissione del vapore
acquoso (permeabilità al vapore)
(UNI EN ISO 7783-2):

Classe permeabilità: V1 (alta), $\mu = 17$
Sd = 0,035 m

Grado di trasmissione dell'acqua
liquida (permeabilità) (UNI EN
1062-3):

Classe W1 (alta)



Confezioni:

Kg 20; Kg 6

Colori disponibili:

BIANCO e di tinte di cartella colori
INTERIOR COLLECTION CALCE

Composizione:

Dispersione di prodotti naturali,
marmi di Carrara di granulometrie
selezionate e grassello di calce.

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008
(CLP) il preparato viene etichettato come
segue: consultare la scheda di sicurezza.

Tipologia rifiuti:

secchio vuoto: speciali assimilabili
agli urbani.
Secchio con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

360giorni neicontenitori
originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate
prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che
il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non
possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono
soggette a possibili aggiornamenti da parte della società



APPLICAZIONE

FRATTAZZO METALLICO,
FRATTAZZO IN