

DECORFAI

Pittura lavabile ad alta copertura MOLTO OPACO

Pittura lavabile per interno dotata di ottimo punto di bianco, altissimo potere coprente e mascherante, buona pennellabilità.



DECORA SYSTEM 3.0

Confezioni: Lt.14 Lt.5

Colori disponibili:

BIANCO e di tinte di cartella colori
Tinte e Prodotti da Interno

Composizione:

Dispersione di cariche minerali selezionate riempitive e elevato quantitativo di biossido di titanio.

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Tipologia di finitura:

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.

Secchio con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30°C.

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società.



APPLICAZIONE

PENNELLO, RULLO,
APPARECCHIATURA A SPRUZZO.

Tipo di supporto:

intonaci civili tradizionali o premiscelati, scagliola, e prefabbricati in CLS.

Ottima per cartongesso.

Preparazione:

tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento e nell'aspetto. Su intonaci a scagliola si raccomanda di applicare una mano di isolante all'acqua, tipo ISOLACRIL Decora (vedi scheda tecnica).

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:

T°min: 5°C • T°max: 30°C • U.R.max: 65%

Essiccazione:

SECCO AL TATTO: 2-3h
SOVRAPPLICABILE: 5-6h
acqua fino al 10%

Diluizione:

10-11 m²/Litro per mano

Resa:

Aspetto:

MOLTO OPACO; Gloss < 1 a 85°

Massa volumica:

1,55 kg/L +/- 0,05

pH:

8-8,5

Resistenza agli alcali (UNI 10795):

Pittura resistente agli alcali

Punto di bianco (ASTM E313):

81

Lavabilità (UNI EN 13300):

Classe 2

Rapporto di contrasto, coprenza (UNI EN 13300):

Classe 1