

# DECORWOOD

## CERATO ALL'ACQUA

### ALTA PENETRAZIONE



Protettivo monocomponente a base acqua per interno e esterno. Decora e protegge il legno da agenti atmosferici e raggi UV. Il prodotto dona un piacevole effetto satinato, ha una ottima pennellabilità, elevato potere idrorepellente e resistenza al graffio. Colorare con i colori della cartella DECORWOOD in una o due mani a seconda dell'effetto coloristico desiderato. Adatto anche per legni tanninici.

DECORA SYSTEM 3.0

**Confezioni: Lt.2,5Lt. 0,75**

#### Colori disponibili:

Tinte cartella DECORWOOD ed. 2020

#### Etichettatura:

Per conformità al Regolamento 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

#### Tipo di supporto:

Infissi e manufatti in legno

#### Preparazione:

Tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente. Carteggiare sempre prima dell'applicazione rimuovendo residui superficiali di vernice o sporco e rifinire con carta vetrata fine.

Su legno particolarmente assorbente è consigliato applicare una prima mano di DECORWOOD IMPREGNANTE ALL'ACQUA incolore.

#### Tipologia rifiuti:

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani. Secchio con residui: speciali.

#### Precauzioni:

Condizioni atmosferiche non idonee possono influenzare negativamente i tempi d'essiccazione, compromettendo le caratteristiche prestazionali ed estetiche del prodotto.

Mescolare bene prima dell'uso.

Non applicare ad una temperatura inferiore a 5°C e superiore a 30°C.

La resa dipende dalla irregolarità e dalla rugosità del supporto.

#### Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 35°C. Teme il gelo

#### Stabilità:

360giorni nei contenitori originali.

#### DATI TECNICI:

Condizioni ambientali: T°min: 5°C •T°max: 30° C •U.R.max: 65%

Essiccazione: 1-2 h

Sovrapplicazione: 12-24 h

Diluizione: Come finitura su IMPREGNANTE: con acqua max 5%

Come monoprodotta: con acqua prima mano 20%, seconda mano 5%

Resa: Con una mano: 12-13 m<sup>2</sup>/Lt secondo assorbimento del supporto

Aspetto: Satinato

Massa volumica Reazione 1,050 Kg/L +/- 0,02

al fuoco (D.M. 26/06/84): Ininfluyente perché pittura all'acqua non combustibile con spessore inferiore a 0,6 mm secchi

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società



#### APPLICAZIONE

PENNELLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO.

# DECORWOOD FLATTING ALL'ACQUA



Protettivo monocomponente a base acqua per interno e esterno. Decora e protegge il legno da agenti atmosferici e raggi UV. Il prodotto dona un effetto lucido ad alto gloss, ha una ottima pennellabilità, elevato potere idrorepellente e resistenza al graffio. Da utilizzare come una mano di finitura trasparente sopra a DECORWOOD IMPREGNANTE per avere l'effetto lucido.

## Tipo di supporto:

Infissi e manufatti in legno

## Preparazione:

Tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente. Carteggiare sempre prima dell'applicazione rimuovendo residui superficiali di vernice o sporco e rifinire con carta vetrata fine.

Su legno particolarmente assorbente è consigliato applicare una prima mano di DECORWOOD IMPREGNANTE ALL'ACQUA incolore.

## Precauzioni:

Condizioni atmosferiche non idonee possono influenzare negativamente i tempi di essiccazione, compromettendo le caratteristiche prestazionali ed estetiche del prodotto.

Mescolare bene prima dell'uso.

Non applicare ad una temperatura inferiore a 5°C e superiore a 30°C.

La resa dipende dalla irregolarità e dalla rugosità del supporto.

**Confezioni: Lt.2,5Lt. 0,75**

## Colori disponibili:

Trasparente

## Etichettatura:

Conformità al Regolamento  
1272/2008 (CLP) il preparato

etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

## Tipologie rifiuti:

secchio vuoto: speciali  
assimilabili agli urbani.

Secchio con residui: speciali.

## Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 35°C.

Teme il gelo

## Stabilità:

360giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

## DATI TECNICI:

Condizioni ambientali: T°min: 5°C • T°max: 30°C • U.R.max: 65%

Essiccazione: 2-3 h

Sovrapplicazione: 12-24 h

Diluizione: pronto uso max 5%

Resa: Con una mano: 13-14 m<sup>2</sup>/Lt  
secondo assorbimento del supporto

Aspetto: Lucido

Massa volumica: 1,050 Kg/L +/- 0,02



## APPLICAZIONE

PENNELLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO.