

CalcePittura

Pittura a Calce per Interno ALTA TRASPIRABILITÀ

Pittura a base di prodotti naturali e grassello di calce, ottenuto dalla cottura di pietre calcaree composte da carbonato di calce in quantità superiore al 95% e lasciato riposare in vasche di decantazione per lungo tempo. Usata per decorazioni pregiate interne.

Tipo di supporto

Cartongesso, intonaci civili tradizionali o premiscelati, scagliola, e prefabbricati in CLS.

Preparazione:

Tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento e nell'aspetto. tutti i supporti devono essere puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento.

Pareti vecchie:

In caso di sfarinamento (intonaci) o sfogliamento (vecchie pitture), si consiglia il ripristino dell'integrità del supporto tramite raschiatura meccanica o idrolavaggio. Applicare una mano di fondo DECK FONDO FINE (vedi scheda tecnica).

Pareti nuove:

Solo in caso di difformità di assorbimento o eventuali rappezzi applicare una mano di ISOSIL Decora (vedi scheda tecnica). Se necessario bagnare le pareti.

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
Essiccazione:	SECCO IN SUPERFICIE: 12h COMPLETAMENTE ASCIUTTO: 24-48h
Diluizione:	Acqua 5%-10%
Resa:	Con una mano: 10 – 12 m² /Lt secondo l'assorbimento del supporto
Aspetto (UNI EN 13300):	Molto opaco GLOSS < 1 a 85°
Massa volumica:	1,55 kg/L +/- 0,05
pH:	> 12
Grado di trasmissione del vapore acqueo (permeabilità al vapore) (UNI EN ISO 7783-2):	Classe permeabilità: V1 (alta), Sd= 0,03 m



Confezioni:

Kg 20; Kg 6

Colori disponibili:

BIANCO e di tinte di cartella colori INTERIOR COLLECTION CALCE

Composizione:

Dispersione di prodotti naturali, marmi di Carrara di granulometrie selezionate e grassello di calce.

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: consultare la scheda di sicurezza.

Tipologia rifiuti:

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.
Secchio con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

360giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società



APPLICAZIONE

FRATTAZZO INOX,
FRATTAZZO DI SPUGNA