

# DECK FONDO FIBRATO FONDO FIBRORINFORZATO ALL'ACQUA

Fondo aggrappante fibro-rinforzato di collegamento per ciclielastomerici. La sua particolare granulometria assicura un ottimo ancoraggio della finitura al supporto e uniformità nell'assorbimento dello stesso.

Ideale come intermedio su intonaci interessati da microfessurazioni da ritiro grazie all'aggiunta di fibre.

Rispondente ai requisiti del decreto italiano Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2022 sul rispetto dei CAM, Criteri Ambientali Minimi, per gli ambienti esterni.

## Tipo di supporto:

Intonaci vecchi, vecchie pitturazioni, opere murarie di ogni tipo, pannelli in CLS, fibrocemento.

## Preparazione:

Muri nuovi: attendere una stagionatura di almeno 4 settimane. Si consiglia di idrolavare le superfici in cemento armato per eliminare eventuali tracce di disarmanti.

Muri vecchi: tutti i supporti devono essere accuratamente spazzolati ed esenti da tracce di grasso. Le pitture vecchie in fase di distacco devono essere asportate. Su supporti particolarmente sfarinanti avere particolare cura nelle fasi di pulizia e idrolavare a fondo.

## DATI TECNICI:

Condizioni ambientali: T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%

Essiccazione: SECCO AL TATTO: 2-3h  
SOVRAPPLICABILE: 6 -8h  
Acqua 10-15%

Diluizione:

Aspetto: Opaco effetto Sabbiato

Granulometria: Max 0,6 mm

Massa volumica: 1,66 kg/L +/- 0,05

Requisiti C.A.M. (Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2022): Conforme secondo il punto 2.5.13(b)

Resa: Con una mano: 5-6 m<sup>2</sup>/Litro secondo assorbimento del supporto



DECORA SYSTEM 3.0

## Confezioni:

L15

## Colori disponibili:

BIANCO e colori pastello tinte di cartella COLLEZIONE 2000

## Composizione:

Dispersione di cariche minerali selezionate con spessore massimo di 600 µm, in dispersione di resine acriliche e con aggiunta di fibre.

## Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue:  
Non richiede etichettatura.

## Tipologia rifiuti:

Secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.

Secchio con residui: speciali.

## Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

## Stabilità:

36 mesi nei contenitori originali in luogo fresco e asciutto.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società



## APPLICAZIONE