

DECK RUST

Finitura ad effetto corten Con Antialga INTERNO / ESTERNO

Finitura all'acqua ad effetto corten, che riproduce l'aspetto del ferro arrugginito.

Additivato con Antialga.

Studiato per la decorazione di superfici in interno ed esterno, anche su sistemi a cappotto ETICS.

Il prodotto è conforme ai requisiti previsti dalla norma UNI EN 15457 (resistenza alla crescita dei funghi) e UNI EN 15458 (resistenza alla crescita delle alghe).

Rispondente ai requisiti del decreto italiano Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2022 sul rispetto dei CAM, Criteri Ambientali Minimi, per gli ambienti esterni.

Tipo di supporto:

Intonaci civili tradizionali o premiscelati, vecchi intonaci prefabbricati in CLS e sistemi a cappotto "DECOKLIMA".

Preparazione:

Tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento. In caso di sfarinamento (intonaci) o sfogliamento (vecchie pitture), si consiglia il ripristino dell'integrità del supporto tramite raschiatura meccanica o idrolavaggio.

Per supporti sfarinanti applicare una mano di primer PLIOFLEX SOLVENT, PLIOFLEX ALL'ACQUA o FISSATIVO MURALE HS30 (vedi scheda tecnica) Applicare sempre una mano di fondo DECK PRIMER (vedi scheda tecnica).

Precauzioni:

Condizioni atmosferiche non idonee possono influenzare negativamente i tempi d'essiccazione, compromettendo le caratteristiche prestazionali ed estetiche del prodotto. Si raccomanda perciò di applicare nelle condizioni climatiche riportate in seguito.

Il processo di formazione del film avviene in circa 15 giorni in condizioni ottimali (20°C U.R. 60%). Qualora si verificano precipitazioni violente prima che la pittura non protetta sia completamente essiccata si potrebbero evidenziare antiestetiche lumacature dall'aspetto traslucido e biancastro. Nel caso di comparsa di tale fenomeno bagnare immediatamente e abbondantemente con acqua corrente tutta la zona dove si estende la pittura senza strofinare oppure aspettare successivi eventi piovosi. È assolutamente sconsigliato ridipingere la zona interessata dal problema prima della scomparsa delle lumacature.



Confezioni:

15L

Colori disponibili:

Ruggine

Composizione:

Pigmenti inorganici, graniglie colorate, dispersi in resina acrilica. Aggiunta di biocidi a largo spettro atti conservazione duratura del prodotto e alla prevenzione di funghi, alghe e muffe in parete.

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: vedere scheda di sicurezza.

Tipologia rifiuti:

Secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.
Secchio con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30°

Stabilità:

360giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società



APPLICAZIONE

FRATTAZZOMETALLICO, PENNELLO

Modo d'uso:

Effetto Colato: Applicare una mano di Deck Rust con la parte stretta del pennello, dall'alto verso il basso e viceversa, lasciando delle strisce verticali su tutto il supporto da decorare: la dimensione delle strisce determinerà l'effetto finale. Dopo 15 - 20 minuti a 20°C, applicare la seconda mano, usando frattazzo metallico, stendendo il materiale verticalmente, dall'alto verso il basso e viceversa. Infine, lisciare il prodotto in verticale senza rimuoverlo. L'applicazione dovrà essere effettuata bagnato su bagnato, così da non farlo asciugare, soprattutto in corrispondenza delle giunture.

CONDIZIONI AMBIENTALI – Non applicare a temperature inferiori ai +5°C. Evitare di applicare in pieno sole, sotto la pioggia o in presenza di forte vento o nebbia. In caso sussistano tali condizioni ambientali, si consiglia, durante la fase di essiccazione, di proteggere la facciata con dei teloni (in caso di pioggia o nebbia) o delle tende (in caso di forte vento o esposizione al pieno sole)

ESSICCAZIONE – A +20°C e 60% di umidità relativa (condizioni ottimali) si ha essiccazione superficiale dopo 3 ore, mentre l'essiccazione completa si ha dopo 2 giorni.

PULIZIA ATTREZZI – Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C •T°max: 30° C •U.R.max: 65%
Essiccazione:	SECCO AL TATTO: 2-3h SOVRAPPLICABILE: 6 -8h
Diluizione:	Pronto Uso
Aspetto:	Effetto Corten
Granulometria:	Max 0,3 mm
Massa volumica:	1,30 kg/L +/- 0,05
pH:	8-8,5
Requisiti C.A.M. (Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2022):	Conforme secondo il punto 2.5.13(b)
Resa:	Con una mano: 2-3 m ² /Litro secondo assorbimento del supporto