

DECK FONDO AI SILOSSANI

Fondo di collegamento riempitivo, altamente mascherante per finiture acriliche. La sua particolare granulometria assicura un ottimo ancoraggio della finitura al supporto e uniformità nell'assorbimento dello stesso.

Ideale come intermedio su intonaci interessati da microfessurazioni da ritiro.

Rispondente ai requisiti del decreto italiano Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2022 sul rispetto dei CAM, Criteri Ambientali Minimi, per gli ambienti esterni.

Tipo di supporto:

Intonaci civili tradizionali o premiscelati, scagliola e prefabbricati in CLS. Cicli a cappotto Decoklima con sistemi traspiranti.

Preparazione:

tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento. In caso di sfarinamento (intonaci) o sfogliamento (vecchie pitture), si consiglia il ripristino dell'integrità del supporto tramite raschiatura meccanica, idrolavaggio e applicazione di primer altamente penetrante tipo PLIOFLEX ALL'ACQUA o FISSATIVO MURALE HS30.

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
Essiccazione:	SECCO AL TATTO: 2-3h SOVRAPPLICABILE: 6 -8h
Diluizione:	Acqua 10-15%
Aspetto:	Opaco effetto Sabbiato
Granulometria:	Fine: max 0,3 mm Media: max 0,6 mm
Massa volumica:	1,65 kg/L +/- 0,05
Permeabilità al vapore acqueo (UNI EN 7783):	Classe V1(Alta): V=200 g/m ² *24h, Sd=0,13 m
Assorbimento d'acqua (UNI EN 1062):	Classe W3 (Bassa): W=0,09 kg/(m ² *h0,5)
Requisiti C.A.M. (Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2022):	Conforme secondo il punto 2.5.13(b)
Resa:	Media: con una mano 5-6 m ² /Litro Fine: con una mano 6-7 m ² /Litro



DECORA SYSTEM 3.0

Confezioni: Lt.15 Lt.4

Colori disponibili:

BIANCO e colori pastello
COLLEZIONE 2000

Composizione:

Dispersione di cariche minerali selezionate con spessore massimo di

300 o 600 µm, in dispersione di resine acriliche.

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Tipologia rifiuti:

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.

Secchio con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

360giornineicontenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società.



APPLICAZIONE

PENNELLO