

DECORNOVO SMALTO LUCIDO, SATINATO E OPACO

Smalto acrilico all'acqua per interno ed esterno. Ha un ottimo punto di bianco, una buona dilatazione e scorrevolezza durante l'applicazione. La sua elevata quantità di legante garantisce un'elevata resa, resistenza nel tempo, ai lavaggi, alle intemperie e ai raggi UV. Inodore, non ingiallente e resistente agli alcali.

Disponibile nelle versioni LUCIDO, SATINATO e OPACO.

Lo SMALTO SATINATO risponde ai requisiti del decreto italiano Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2022 sul rispetto dei CAM, Criteri Ambientali Minimi, per gli ambienti esterni.

Tipo di supporto:

Ferro, Legno, Lamiera Zincata, PVC, ecc...

Intonaci civili tradizionali o premiscelati, scagliola, e prefabbricati in CLS.

Preparazione:

Tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento e nell'aspetto.

Superfici in Ferro: Pulire la superficie da verniciare eliminando eventuali parti in fase di distacco mediante spazzolatura. Tracce di sporco o grasso vanno eliminate con sgrassanti idonei.

Nel caso di presenza di ruggine applicare, dopo la pulizia, una mano di convertitore di ruggine, quindi applicare una o più mani di FONDO ANTIRUGGINE.

Superfici in Legno: Pulire le superfici eliminando vecchie vernici o smalti non aderenti al supporto mediante carteggiatura; eventuali parti mancanti vanno ricostruite con appositi stucchi per legno. Applicare una o più mani di FONDO PER LEGNO. Non applicare su fondi umidi o polverosi.

Precauzioni:

Condizioni atmosferiche non idonee possono influenzare negativamente i tempi d'essiccazione, compromettendo le caratteristiche prestazionali ed estetiche del prodotto.

Rispettare i tempi di asciugatura raccomandati.



Confezioni: Lt.2,5 Lt.0,75

Colori disponibili:

Tinte pronte e colori Cartella Decornovo - RAL

Composizione:

Resina Acrilica indispersibile in acqua e biossido di titanio ad alta disperdibilità

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Tipologia rifiuti:

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.

Secchio con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30°C.

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società



APPLICAZIONE

PENNELLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO, RULLO.

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C •T°max: 30° C •U.R.max: 65%
Essiccazione:	SECCO AL TATTO: 3-4h SOVRAPPLICABILE: 12-24h
Diluizione:	Pronto Uso: max 5% Spruzzo: 10%
Resa:	Con una mano: 13-14 m ² /Litro secondo assorbimento del supporto
Grado di brillantezza:	LUCIDO, Gloss >80 a 60° SATINATO, Gloss >15, < 20 a 60° MOLTO OPACO, Gloss < 5 a 85°
Massa volumica:	LUCIDO - 1,23 kg/L +/- 0,05 SATINATO - 1,38 kg/L +/- 0,05 OPACO - 1,45 kg/L +/- 0,05
pH:	8-8,5
Resistenza agli alcali (UNI 10795): Punto di bianco (ASTM E313):	Pittura resistente agli alcali 90
Presa di sporco (UNI 10792): Lavabilità (UNI 13300):	MOLTO BASSA - DL<1 Classe 1
Assorbimento d'H2O (UNI EN 1062-1):	<0,1 Kg/m ² x 0,2h
Requisiti C.A.M. (Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2022):	SMALTO SATINATO conforme secondo il punto 2.5.13(b)