

TRE STELLE

INTERNO

Idropitturatraspiranteper interno, dotata di ottima copertura e resa.
Aspetto molto opaco e vellutato.

Rispondente ai requisiti di Classe A+ secondo il decreto francese N. 2011-321 del 23 Marzo 2011 e al decreto italiano Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2022 sul rispetto dei CAM, Criteri Ambientali Minimi, per gli ambienti interni.

Tipo di supporto:

intonaci civili tradizionali o premiscelati, vecchi intonaci già tinteggiati e prefabbricati in CLS.

Preparazione:

tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento e nell'aspetto.

Su intonaci a scagliola si raccomanda di applicare una mano di isolante all'acqua ISOLACRIL Decora (vedi scheda tecnica).



Confezioni: L 15; L 4

Colori disponibili:

BIANCO

Composizione:

Dispersione di cariche minerali selezionate e biossido di titanio, con aggiunta di additivi battericidi atti alla conservazione duratura del prodotto in resina vinilversatica in emulsione acquosa.

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Tipologia rifiuti:

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.
Secchio con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

360giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società



APPLICAZIONE

PENNELLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO, RULLO.

DATI TECNICI:

Condizioniamientali:	T°min: 5°C •T°max: 30° C •U.R.max: 65%
Essiccazione:	SECCO AL TATTO: 2-3h SOVRAPPLICABILE: 5-6h
Diluizione:	Acqua max 30% in funzione dell'assorbimento del supporto.
Aspetto:	Molto Opaco GLOSS < 1 a 85°
Massa volumica:	1,67 kg/L +/- 0,05
pH:	8-8,5
Resa:	Con una mano: 9-10 m²/Litro secondo assorbimento del supporto
Requisiti C.A.M. (Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2022):	Conforme secondo il punto 2.5.13(b)