

RASOBEN IN PASTA

Collante in Pasta



RASOBEN IN PASTA è un collante organico fibrato monocomponente a base di leganti acrilici elastomerici in emulsione acquosa, carbonati ed inerti silicei. Rispondente ai requisiti del decreto italiano Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2022 sul rispetto dei CAM, Criteri Ambientali Minimi, per gli ambienti esterno.

Impieghi:

- Sistema a Cappotto "DECOKLIMA".
- Ideale per incollaggio e rasatura di polistirene espanso, espanso con grafite, estruso.

Modo d'uso:

Il supporto deve essere planare, consistente, asciutto e pulito. Superfici friabili o con tendenza allo sfarinamento vanno consolidate con idoneo fissativo oppure rimosse. Il prodotto è pronto pronto all'uso; se necessario regolare la consistenza con l'aggiunta di acqua (1-2% max) ed omogeneizzare lentamente evitando di inglobare aria. Applicare con spatola dentata (4x4 mm, 6x6 mm o similare) su tutta la superficie delle lastre termoisolanti e premere queste ultime direttamente sul supporto.

Confezioni: **Kg.23**

Aspetto:

Beige

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Vedere scheda di sicurezza.

Condizioni ambientali:

T: min 5°C – max 35°C

Conservazione:

Teme l'umidità, conservare in luogo riparato ed asciutto.

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società.



APPLICAZIONE

SPATOLA IN ACCIAIO

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C •T°max:30°C•U.R.max:65%
Diluizione:	Pronto uso
Essiccazione:	SECCO IN SUPERFICIE: 3-6h COMPLETAMENTE ASCIUTTO: 24-48h
Aspetto:	Beige
Viscosità (Brookfield g7 v4):	320 KcP±30
Resa per mano:	0,8 -1,5 Kg/m ² secondo assorbimento del supporto
pH:	8-8,5
Adesione a trazione a 28 gg:	>1,00 N/mm ²
Resistenza agli alcali (UNI10795):	RESISTENTE AGLI ALCALI
Requisiti C.A.M. (Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2022):	Conforme secondo il punto 2.5.13(b)