

# ARMONIA

Idropittura Traspirante

INTERNO

Idropittura traspirante per interno, dotata di alta copertura. Ideale per la cantieristica

### Tipo di supporto:

intonaci civili tradizionali o premiscelati, vecchi intonaci già tinteggiati e prefabbricati in CLS.

### Preparazione:

tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento e nell'aspetto.

Su intonaci a scagliola si raccomanda di applicare una mano di isolante all'acqua ISOLACRIL Decora (vedi scheda tecnica).

## APPLICAZIONE



PENNELLO, RULLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO

### DATI TECNICI:

<b>Condizioni ambientali:</b>	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
<b>Essiccazione:</b>	SECCO AL TATTO: 2-3h SOVRAPPLICABILE: 5-6h
<b>Diluizione:</b>	Acqua max 30% in funzione dell'assorbimento del supporto
<b>Aspetto:</b>	Molto Opaco GLOSS < 1 a 85°
<b>Massa volumica:</b>	1,67 Kg/Litro +/- 0,05
<b>pH:</b>	8-8,5
<b>Resa:</b>	Con una mano: 9-10 m <sup>2</sup> /Litro secondo assorbimento del supporto



**Confezioni:** L 15; L 4

### Colori disponibili:

BIANCO

### Composizione:

Dispersione di cariche minerali selezionate, con aggiunta di additivi battericidi atti alla conservazione duratura del prodotto in resina vinilversatica in emulsione acquosa.

### Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

### Tipologia rifiuti:

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.  
Secchio con residui: speciali.

### Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

### Stabilità:

**360 giorni nei contenitori originali.**

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società