

# DECORBRILL

**Smalto Murale Acrilico agli Ioni d'Argento**  
**LUCIDO**  
**ESTERNO/INTERNO**

DECOR SYSTEM 3.0

Smalto acrilico all'acqua lucido per interno ed esterno. Ha un ottimo punto di bianco, una buona dilatazione e scorrevolezza durante l'applicazione. La sua elevata quantità di legante garantisce un'elevata resa, resistenza nel tempo, ai lavaggi, alle intemperie e ai raggi UV e resistenza all'attacco di muffe e alghe. A base di ioni argento, inibisce lo sviluppo di diversi ceppi batterici e funghi: Staphylococcus Aureus, Pseudomonas Aeruginosa, Escherichia Coli, Aspergillus niger, Candida albicans.

## Tipo di supporto:

intonaci civili tradizionali o premiscelati, scagliola, e prefabbricati in CLS.

## Preparazione:

tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento e nell'aspetto. Su intonaci a scagliola si raccomanda di applicare una mano di isolante all'acqua FISSATIVO MURALE HS30 Decora (vedi scheda tecnica).

## Precauzioni:

Condizioni atmosferiche non idonee possono influenzare negativamente i tempi d'essiccazione, compromettendo le caratteristiche prestazionali ed estetiche del prodotto.

Si raccomanda perciò di applicare nelle condizioni climatiche riportate in seguito.

Il processo di polimerizzazione avviene in circa 15 giorni in condizioni ottimali (20°C U.R. 60%). Qualora si verificano precipitazioni violente prima che la pittura non protetta sia completamente essiccata si potrebbero evidenziare antiestetiche lumacature dall'aspetto traslucido e biancastro. Nel caso di comparsa di tale fenomeno bagnare immediatamente e abbondantemente con acqua corrente tutta la zona dove si estende la pittura senza strofinare oppure aspettare successivi eventi piovosi. È assolutamente sconsigliato ridipingere la zona interessata dal problema prima della scomparsa delle lumacature.



**Confezioni:** Lt.10 Lt.5 Lt.2,5  
 Lt.0,75

## Colori disponibili:

BIANCO e di tinte di cartella ISPIRAZIONI DAL MONDO, Linea BRAIES, Tinte e Prodotti da Interno ed NCS, COLLEZIONE 2000

## Composizione:

Dispersione di cariche minerarie selezionate e elevato quantitativo di biossido di titanio, con aggiunta di additivi a base di ioni argento, in legante acrilico.

## Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

## Tipologia rifiuti:

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.  
 Secchio con residui: speciali.

## Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

## Stabilità:

**360 giorni nei contenitori originali.**

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

## APPLICAZIONE



PENNELLO, RULLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO.

[www.coloridecora.it](http://www.coloridecora.it)

COLORI DECORA Srl.  
 BASTIA UMBRA/PERUGIA  
 06083 Zona Ind.le - via degli Olmi, 10  
 Tel. 075 - 800 45 64 - Fax 075 - 800 48 76  
 e-mail: decora@coloridecora.it



**DATI TECNICI:**

<b>Condizioni ambientali:</b>	T°min: 5°C •T°max: 30° C •U.R.max: 65%
<b>Essiccazione:</b>	SECCO AL TATTO: 2-3h SOVRAPPLICABILE: 5-6h
<b>Diluizione:</b>	Acqua max 5%
<b>Resa:</b>	<i>Con una mano:</i> 13-14 m <sup>2</sup> /Litro secondo assorbimento del supporto
<b>Aspetto:</b>	LUCIDO – 80 GLOSS a 60°
<b>Massa volumica:</b>	1,23 kg/L +/- 0,05
<b>Residuo secco:</b>	49% +/- 2
<b>pH:</b>	8-8,5
<b>Resistenza agli alcali (UNI 10795):</b>	Pittura resistente agli alcali
<b>Punto di bianco (ASTM E313):</b>	90
<b>Presenza di sporco (UNI 10792):</b>	MOLTO BASSA - DL<1
<b>Lavabilità (UNI 13300):</b>	Classe 1
<b>Assorbimento d'H2O (UNI EN 1062-1):</b>	<0,1 Kg/m <sup>2</sup> x 0,2h